

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑰ Anmeldenummer: 86109877.0

⑸ Int. Cl.⁴: **C08J 3/12**, **C08L 91/06**,
B29B 9/00, **C09D 7/12**

⑱ Anmeldetag: 18.07.86

③① Priorität: 19.09.85 DE 3533436

③② Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.05.87 Patentblatt 87/21

③④ Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL

⑦① Anmelder: **HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT**
Patentabteilung / PB 15 - Postfach 13 20
D-4370 Marl 1(DE)

⑦② Erfinder: **Kühnle, Adolf, Dr.**
Hoechststrasse 6
D-4370 Marl(DE)

⑤④ Verfahren zur Herstellung mikronisierter Wachse.

⑤⑦ Mikrowachse für Druckfarben und Lacke erhält man durch Versprühen einer Wachsschmelze zu einem aus kugelförmigen Teilchen bestehenden Pulver und nachfolgende Mahlung.

EP 0 222 061 A2

Verfahren zur Herstellung mikronisierter Wachse

Es ist bekannt, Wachse beispielsweise in Druckfarben- und Lacksystemen in Mengen zwischen 0,5 und 5 Gew.-% anzuwenden, um in Druckfarben und Lacken bestimmte Eigenschaften zu erzielen oder zu verbessern. Gegenüber nichtmikronisierten Produkten bieten mikronisierte Wachse den Vorteil, daß man sie entweder direkt oder in Form einer auf kaltem Weg hergestellten Dispersion zusetzen kann.

5 Für die Herstellung mikronisierter Wachse gibt es grundsätzlich zwei Verfahren.

Das erste Verfahren ist ein Sprühprozeß, bei dem man eine heiße, niedrigviskose Wachsschmelze durch eine Düse preßt und in sehr feine Wachströpfchen zerstäubt. Bei der anschließenden Abkühlung erstarren diese Wachströpfchen zu kugelförmigen Partikeln. Falls diese Partikel noch keine für die jeweilige Anwendung ausreichende Teilchenfeinheit besitzen, schließt sich ein Sichtungsprozeß an, der die noch
10 enthaltenen Grobpartikel entfernt.

Das zweite Verfahren ist ein reiner Mahlprozeß. Hierbei werden in Pastillen-, Prill- oder Schuppenform vorliegende Wachse, aber auch grobe Wachspulver mittels spezieller Mahlaggregate, z. B. Strahlmühlen, mikronisiert. Manche dieser Mühlen sind so konstruiert, daß nur Mahlgut mit der gewünschten Teilchengröße die Mahlkammer verläßt. Diese besitzen quasi einen in der Mahlkammer integrierten Siebtrichter.

15 Weiterhin sind hintereinander angeordnete Mahlaggregate bekannt, welche die Wachse in verschiedenen Stufen auf die gewünschte Korngröße bringen. Schließlich kommen auch Mahlaggregate-Siebtrichter-Kombinationen zum Einsatz, worin das nach dem ersten Mahldurchgang herausgesichtete Grobgut sofort wieder in die Mahlkammer zurückgeführt wird und im zweiten Mahldurchgang auf die gewünschte Teilchenfeinheit gebracht wird.

20 Bei dem zuerst genannten Sprühprozeß erhält man zum überwiegenden Teil kugelförmige, regelmäßige Partikel mit kleiner Oberfläche, während man bei den Mahlprozessen zu gebrochenen, unregelmäßigen Partikeln mit großer Oberfläche kommt.

Kugelförmige Partikel verbessern die Gleiteigenschaften ("Slip") sowie die Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit von Druckfarben- und Lackfilmen. Sie liefern hier weitaus bessere Ergebnisse als gebrochene
25 Partikel gleicher Wachskörperzusammensetzung. Ein weiterer Vorteil der kugelförmigen Partikel ist, daß sie durch ihre kugelförmige und glatte Oberfläche Druckfarben- und Lackfilmen ebenfalls glatte Oberflächen verleihen, so daß auffallendes Licht so reflektiert wird, daß durch den Wachszusatz fast kein Glanzverlust auftritt. Demgegenüber führen gemahlene Produkte, d. h. gebrochene Partikel, zu Störungen in der Oberfläche von Druckfarben- und Lackfilmen. Auffallendes Licht wird diffus zurückgestrahlt, woraus ein im
30 Vergleich zu kugelförmigen Partikeln hoher Glanzverlust, d. h. ein Mattierungseffekt resultiert.

Nachteilig bei den kugelförmigen Partikeln sind die gegenüber gebrochenen Partikeln schlechteren Netz- bzw. Dispergiereigenschaften, denn sie sind aufgrund ihrer kleineren Oberfläche schwieriger zu benetzen als diese. Infolge ihrer Kugelform werden sie weiterhin beim Einrühren in Druckfarben- und Lacksysteme weniger geschert als gebrochene Partikel, so daß sie nur sehr schwierig verteilt werden
35 können.

Durch Sprühen hergestellte mikronisierte Wachse neigen daher in Druckfarben- und Lacksystemen weitaus mehr zu Agglomeratbildung als durch Mahlen hergestellte Produkte gleicher Wachskörperzusammensetzung und gleicher Korngröße. Der Zusatz von den durch Sprühen hergestellten Wachspulvern kann deshalb häufig nur in vordispersierter Form erfolgen, während man die durch Mahlen
40 hergestellten mikronisierten Wachse meist direkt in Druckfarben- und Lacksysteme einrühren kann.

Die Aufgabe bestand also darin, ein Produkt zu entwickeln, welches einerseits Druckfarben- und Lackfilmen die Gleiteigenschaften und Glanzwerte der durch Sprühen hergestellten mikronisierten Wachse verleiht, welches aber andererseits die günstigen Dispergiereigenschaften der durch Mahlen hergestellten Produkte besitzt.

45 Überraschend wurde gefunden, daß ein anspruchsgemäß hergestelltes mikronisiertes Wachs diese Eigenschaften besitzt.

Geeignete Wachse sind Naturwachse, Mineralwachse, Montanwachsderivate, Fettsäurederivate, Amidwachse, Fischer-Tropsch-Wachse und Polyolefinwachse sowie Mischungen aus solchen Wachsen. Die Tropfpunkte (bestimmt nach DGF M-III-3) dieser Wachse bzw. Wachsmischungen liegen zwischen 65 °C
50 und 160 °C. Die Penetrationszahlen (bestimmt nach DGF M-III-9b) sind kleiner 10 mm.10⁻¹. Die Schmelzviskositäten (gemessen bei 150 °C) betragen weniger als 500 mPa s.

Mikronisiert bedeutet, daß die Teilchengröße sich im µm-Bereich bewegt.

Das Versprühen der Wachsschmelze zu einem feinen, aus weitgehend kugelförmigen Partikeln bestehenden Pulver kann in einer Düse mit Luft oder Inertgas, vorzugsweise Stickstoff, in bekannter Weise erfolgen ("Verdüsen"). Man geht von Temperaturen aus, welche 10 bis 200 °C, bevorzugt 50 bis 150 °C, über dem Tropfpunkt des Waxes bzw. der Wachsmischung liegen. Die in feine Tröpfchen zerstaubte Wachsschmelze kann durch Einblasen von Luft oder Inertgas, vorzugsweise Stickstoff, abgekühlt werden, so daß entweder direkt oder nach anschließender Sichtung mit einem handelsüblichen Sieb ein feines Pulver mit 50 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 80 bis 100 Gew.-%, insbesondere 90 bis 100 Gew.-%, kleiner 48 µm und 60 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 90 bis 100 Gew.-%, insbesondere 99 bis 100 Gew.-%, kleiner 96 µm erhalten wird.

Erfindungsgemäß vermahlt man dieses Pulver noch. Zum Mahlen dienen die für das Mikronisieren von Wachsen handelsüblichen Mahlaggregate, vorzugsweise Strahlmühlen, die mit Luft, Dampf oder anderen Gasen betrieben werden können.

Durch den Mahlvorgang zerkleinert man das Pulver zweckmäßig derart weiter, daß -gemessen mit dem Cilas Laser Granulometer 715 -95 bis 100 Gew.-% kleiner 32 µm sind. Bevorzugt besitzt das Gut nach dem Vermahlen verglichen mit dem gesprühten Ausgangsmaterial 80 bis 100 Gew.-% kleiner 24 µm gegenüber 50 bis 100 Gew.-% kleiner 48 µm. Insbesondere betragen diese Werte nach dem Vermahlen (gemessen mit dem Cilas Laser Granulometer 715)

99,0 bis 100 Gew.-% kleiner 32 µm

85,0 bis 100 Gew.-% kleiner 24 µm

60,0 bis 100 Gew.-% kleiner 16 µm

40,0 bis 99 Gew.-% kleiner 12 µm

Die erfindungsgemäß hergestellten mikronisierten Wachse zeigen überraschend nicht nur eine leichte Dispergierbarkeit, sondern gleichzeitig auch unbeeinträchtigte Oberflächeneigenschaften wie Gleitwirkung, Glanz und Abriebfestigkeit.

In den nachfolgenden Beispielen wurden die Korngrößen der geprüften Wachspulver mit einem Meßgerät der Firma Cilas (Cilas Laser Granulometer 715) ermittelt.

Die Abriebfestigkeit und Gleitwirkung sowie der Glanz wurden in einer Toluottiefdruckfarbe folgender Zusammensetzung geprüft bzw. beurteilt:

70 Teile Harzlösung (bestehend aus 51 Teilen Shebyharz in 49 Teilen Toluol)

8 Teile Pigment

X Teile Wachs

21 Teile Toluol

X = 1: Prüfung der Scheuerfestigkeit

X = 5: visuelle Beurteilung des Glanzes und der Farbtiefe

Die Scheuerfestigkeit wurde mit einem Gerät der Firma Prüfbau (Prüfbau Quartant-Scheuerprüfer) bestimmt.

Die Benetzbarkeit und die Dispergiereigenschaften wurden in einem handelsüblichen Nitrocellulosehochglanzlack geprüft. Hierzu wurden in einer 100 ml Glasflasche 50 g Nitrocelluloselack und 0,5 g mikronisiertes Wachs zwei Minuten geschüttelt. Anschließend wurde die Agglomeratbildung sowie ein 100 µm-Auftrag des Lackes auf schwarzen Prüfkarten beurteilt.

Beispiel 1

a) Man versprüht bzw. verdüst und sichtet ein Polyethylenhartparaffin mit einer osmometrischen Molmasse von 1 600, einer Dichte von 0,95 g/cm³ und einem Tropfpunkt von 122 °C bei 220 °C zu einem Pulver folgender Korngröße:

kleiner 32 µm: 100 Gew.-%

kleiner 24 µm: 96,3 Gew.-%

kleiner 16 µm: 80,6 Gew.-%

kleiner 12 µm: 63,0 Gew.-%

kleiner 8 µm: 39,9 Gew.-%

b) Man versprüht bzw. verdüst und sichtet das unter a) beschriebene Polyethylenhartparaffin bei 200 °C mit einer Düse zunächst zu einem Pulver folgender Korngröße:

kleiner 96 µm: 100 Gew.-%

kleiner 48 µm: 93,9 Gew.-%

kleiner 32 µm: 74,2 Gew.-%

kleiner 24 µm: 51,1 Gew.-%

Danach vermahlt man dieses Pulver mit einer Strahlmühle auf folgende Korngröße:

kleiner 32 μm : 100 Gew.-%

kleiner 24 μm : 99,0 Gew.-%

kleiner 16 μm : 84,2 Gew.-%

5 kleiner 12 μm : 61,7 Gew.-%

kleiner 8 μm : 36,4 Gew.-%

c) Man vermahlt das unter a) beschriebene Polyethylenhartparaffin, ausgehend von Wachspastillen, mit einer Strahlmühle zu einem Pulver folgender Korngröße:

kleiner 32 μm : 100 Gew.-%

10 kleiner 24 μm : 98,5 Gew.-%

kleiner 16 μm : 91,1 Gew.-%

kleiner 12 μm : 67,7 Gew.-%

kleiner 8 μm : 37,6 Gew.-%

Prüfung von a), b) und c) in einer Toluoltiefdruckfarbe:

15

Probe	1 a	1 b	1 c
-------	-----	-----	-----

20

Eigenschaften

Scheuerfestigkeit	größer 2 000	größer 2 000	600
	Hübe	Hübe	Hübe

25

Glanzeindruck und Farbtiefe (visuell)	Standard	wie 1 a)	schlechter als 1 a) und 1 b)
---------------------------------------	----------	----------	------------------------------

30

Prüfung nach a), b), c) in einem Nitrocelluloselack:

35

Probe	1 a	1 b	1 c
-------	-----	-----	-----

40

Eigenschaften

Dispergiergrad	5	2	2
----------------	---	---	---

45

100 μm -Auftrag auf schwarzen Prüfkarten 5		2	1
---	--	---	---

1 = sehr gut

2 = gut

3 = mittelmäßig

50 4 = nicht ganz ausreichend

5 = schlecht

Beispiel 2

55

a) Man versprüht bzw. verdüst und sichtet ein synthetisches Hartparaffin mit einer osmometrischen Molmasse von 650, einer Dichte von 0,94 g/cm³ und einem Tropfpunkt von 111 °C bei 180 °C zu einem Pulver folgender Korngröße:

kleiner 24 μm : 99,9 Gew.-%
 kleiner 16 μm : 99,9 Gew.-%
 kleiner 12 μm : 93,2 Gew.-%
 kleiner 8 μm : 69,3 Gew.-%
 5 kleiner 6 μm : 49,1 Gew.-%

b) Man versprüht bzw. verdüst und sichtet das unter a) beschriebene synthetische Hartparaffin bei 170 °C zunächst zu einem Pulver folgender Korngröße:

kleiner 96 μm : 100 Gew.-%
 kleiner 64 μm : 99,3 Gew.-%
 10 kleiner 48 μm : 99,3 Gew.-%
 kleiner 32 μm : 98,1 Gew.-%
 kleiner 24 μm : 96,9 Gew.-%
 kleiner 16 μm : 69,4 Gew.-%
 kleiner 12 μm : 44,4 Gew.-%

15 Danach vermahlt man dieses Pulver mit einer Strahlmühle auf folgende Korngröße:

kleiner 24 μm : 100 Gew.-%
 kleiner 16 μm : 99,2 Gew.-%
 kleiner 12 μm : 95,5 Gew.-%
 kleiner 8 μm : 64,0 Gew.-%

20 kleiner 6 μm : 43,7 Gew.-%

c) Man vermahlt das unter a) beschriebene synthetische Hartparaffin mit einer Strahlmühle ausgehend von Wachsschuppen zu eine Pulver folgender Korngröße:

kleiner 24 μm : 99,9 Gew.-%
 kleiner 16 μm : 96,7 Gew.-%
 25 kleiner 12 μm : 89,8 Gew.-%
 kleiner 8 μm : 61,3 Gew.-%
 kleiner 6 μm : 38,1 Gew.-%

Prüfung von a), b) und c) in einer Toluoltiefdruckfarbe:

30 Probe 2 a 2 b 2 c

Eigenschaften

35	Scheuerfestigkeit	400	500	200
		Hübe	Hübe	Hübe
40	Glanzeindruck u. Farbtiefe (visuell)	Standard	wie 2 a)	schlechter als 2 a) und 2 b)

Prüfung von a), b) und c) in einem Nitrocelluloselack:

45 Probe 2 a 2 b 2 c

Eigenschaften

50	Dispergiergrad	5	2	2
55	100 μm -Auftrag auf schwarzen Prüfkarten 5		2	2

Ansprüche

- 5 1. Verfahren zur Herstellung mikronisierter Wachse,
dadurch gekennzeichnet,
daß man eine Wachsschmelze zu einem feinen Pulver mit weitgehend kugelförmigen Partikeln versprüht
und dieses Pulver anschließend einer Mahlung unterwirft.
- 10 2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das zur Vermahlung kommende Pulver eine Korngröße von mindestens 60 Gew.-% kleiner 96 µm
besitzt.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Anteil von mindestens 50 Gew.-% des zur Vermahlung kommenden Pulvers eine Korngröße
unterhalb 48 µm aufweist.
4. Verwendung der mikronisierten Wachse gemäß Patentansprüchen 1 bis 3 in Druckfarben und
Lacken.

20

25

30

35

40

45

50

55

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 222 061
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 86109877.0

(51)

Int. Cl.⁴: **C08J 3/12**, C08L 91/06,
B29B 9/00, C09D 7/12

(22)

Anmeldetag: 18.07.86

(30)

Priorität: 19.09.85 DE 3533436

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.05.87 Patentblatt 87/21

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL

(96)

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 27.01.88 Patentblatt 88/04

(71)

Anmelder: **HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT**
Patentabteilung / PB 15 - Postfach 13 20
D-4370 Marl 1(DE)

(72)

Erfinder: **Kühnle, Adolf, Dr.**
Hoechster Strasse 6
D-4370 Marl(DE)

(54)

Verfahren zur Herstellung mikronisierter Wachse.

(57)

Mikrowachse für Druckfarben und Lacke erhält man durch Versprühen einer Wachsschmelze zu einem aus kugelförmigen Teilchen bestehenden Pulver und nachfolgende Mahlung.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 86 10 9877

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	DE-A-2 601 602 (BASF AG) * Ansprüche 1,2; Seite 3, Zeilen 1-8 *	1-4	C 08 J 3/12 C 08 L 91/06 B 29 B 9/00 C 09 D 7/12
A	US-A-4 002 706 (D.J. PRETORIUS) * Ansprüche 16,4-7,18,19; Spalte 6, Beispiel 1 *	1-4	
A	FETTE, SEIFEN, ANSTRICHMITTEL, Band 87, Nr. 5, 1985, Seiten 214-216; R. KÖHLER et al.: "Zerkleinerung von Wachsen auf Luftstrahlmühlen sowie Verwendung mikronisierter Wachse in Anstrichmitteln" * Insgesamt *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			C 08 J 3 C 08 L 91 C 09 D 11
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 04-11-1987	Prüfer BETTELS B.R.
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			